

## Általános termékleírás

### Termékleírás

Színtelen alapozó és impregnáló olaj, növényi olajokból és gyantákból kül-, és beltéri alapozáshoz és impregnáláshoz. Mélyen beszívódik az alapba, ezáltal nagy ellenálló képességet biztosít és kitűnő alapot képez az időjárási viszonyokkal szembeni a további felületkezeléshez. Légzésaktív.

### Felhasználási terület

Fafelületek alapozásához további felületkezelések előtt mint pl.: lakkozás és lazúrozás kül-, és beltérben (pl.: ablak), valamint kültéri, ill. nedves helyiségekben használt fafelületek impregnálásához. Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

### Összetétel

Kötőanyag: polimerizált növényi olajok, zsírsavak és gyanták

Oldószer: izoalifát

Segédanyagok: ólom-és báriummentes szárítóadalék színtelen

### Szín

### Tárolás

### Eltarthatóság

### Kiszerezés

### Műszaki adatok

### Specifikus súly

### Viszkozitás

### Gyulladáspont

### Felhasználás

Jól lezárva, száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

0,75 l. 2,5 l. 10 l.

ca. 0,83 g/ml

ca. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

>62 °C

70-80 ml/m<sup>2</sup> rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében. A fa bütüje különösen az első réteg felvitelénél nagyobb mennyiséget szív magába.

### Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porszáraz, újrafesthető. Erősen átitatott alapok tovább megmunkálása 1-2 nap múlva.

Az olajok és viaszok nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

### VOC besorolás

### Feldolgozási útmutató

### Alkalmazási felületek

### Felületi kivánalmak

### Feldolgozás

Kezeletlen vagy olajozott fák.

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. Kenéssel vagy merítéssel. Vékonyan és egyenletesen.

### Hígítás

### Előkezelés

### Lakk és lazúrfelületek

### alapozása

Feldolgozáskész, szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítsa.

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** dörzsölje át.

### Impregnálás

Egy vékony réteget vigyen fel. A be nem szívódott olajat kb. 15 perce múlva ecsettel oszlassa el a felületen. Ezután hagyja megszáradni. Később pl.: **biopin Kültéri fal-azúrral** vagy **biopin Kertibútorlakkal** felületkezelje tovább.

Az alap nedvszívó képességétől függően 2-4 réteg természetes impregnáló olajat vigyen fel, amíg az alap teljesen átitatódik. A be nem szívódott olajat kb. 15 perccel oszlassa el, dolgozza be a felületbe és újabb réteget vigyen fel, amíg az alap teljesen átitatódik. Ezután hagyja megszáradni.

Ne használjon agresszív tisztítószereket.

Használat után **biopin Hígítóval**.

### Ápolás és tisztítás

### Szerszámtisztítás

### Biztonsági figyelmeztetés

### Általános figyelmeztetés

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladók, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

### Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven a tegye megfelelő hulladéktárolóba.



orange6.hu • info@orange6.hu

**Utasítások:** A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát műszaki vagy környezetvédelmi szempontból fenntartja. Készült: 2010 március