

biopin – Természetes keményviasz

Nr: 05

Általános termékleírás

Termékleírás

Légzésaktív, víztaszító, befejező kezelés nagy igénybevételnek kitett beltéri fafelületekre. Selyemfényű víz- és szennyta-
szító felületet biztosít. Száradás után alkalmas élelmiszerek-
kel való érintkezésre.

Felhasználási terület

Erősen igénybevételnek kitett beltéri fafelületek, fapadlók,
kezeletlen munkalapok befejező kezelésére (kivéve konyhai
munkalap). Kezeletlen parafapadlózat befejező kezelésére,
valamint mázatlan kerámia kezelésére.

Összetétel

Kötőanyag: polimerizált növényi olajok, zsírsavak és gyanták, méhviasz,
karnaubaviasz

Oldószer: izoalifát

Segédanyagok: ólom-és báriummentes szárítóadalek
színtelen

Szín

Tárolás

Eltarthatóság

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Kiszerelés

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

Veszélyesség

0,75 l. 2,5 l.

Műszaki adatok

B osztály, gyúlékony

Specifikus súly

kb. 0,82 g/ml

Viszkozitás

erősen tixotróp (keverésre hígul)

Gyulladáspon

>62 °C

Felhasználás

kb. 40 ml/m²

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-6 h múlva száraz és polírozható. Erősen átita-
tott alapok tovább megmunkálása 1-2 nap múlva.

VOC besorolás

Az olajok és viaszok nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Felületi kívánalmak

Kezeletlen vagy olajozott fák, parafa, mázatlan kerámia.

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek, az ásványi alapoknak kémiaiilag sem-
legesnek kell lennie.

Feldolgozás

Kézi viaszolásnál nem szőszölődő ronggyal, nagy felület esetében tárcsás polírozó-
géppel történik a feldolgozás vékonyan, egyenletesen. Feldolgozási hőmérséklet leg-
alább 8 °C.

Hígítás

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítható.

Előkezelés

Kezeletlen felületet **biopin Természetes keményolajjal** vagy **biopin Alapozóolajjal**
(padlófelületre ne használjuk) alapozni. A műszaki adatlapnak megfelelően eljárni.
Száradás után finom csiszolópapírral átcsiszolni. Szükség esetén még egy réteget
felvinni.

Befejező kezelés

Egyszer vékonyan egyenletesen felhordani. 3-6 óra múlva nem szálalódó ronggyal
vagy polírozógéppel felpolírozni. A felületet eleinte óvatosan terhelni. Szükség esetén
még egy réteget felvinni.

Ápolás és tisztítás

Enyhén szappanos vízzel, esetenként **biopin Padlóápolóval** ápolni. Erős elhaszná-
lás esetén **biopin Erős tisztítóval** tisztítani és adott esetben egy réteg **biopin**
Keményviaszt felvinni és polírozni.

Szerszámtisztítás

Használat után **biopin Hígítóval**.

Biztonsági figyelmeztetés

Általános figyelmeztetés

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A
felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmé-
nyek között öngyulladóak, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy
áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az ön-
gyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszá-
radt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt
szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.



www.biofestek.hu • www.biopin.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás
eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfe-
lelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült:
2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38