

Általános termékleírás

Termékleírás

Felhasználási terület

Összetétel

Szín

Tárolás

Eltarthatóság

Kiszerelés

Veszélyesség

Specifikus súly

Viszkozitás

Gyulladáspon

Felhasználás

Száradási idő

VOC besorolás

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Felületi kívánalmak

Feldolgozás

Hígítás

Előkezelés

Befejező kezelés

Felújítás

Szerszámtisztítás

Feldolgozási útmutató

Biztonsági intézkedések

Általános információk

Hulladékkezelés

Selyemfényű oldószermentes fedőlakk növényi olajok és gyanták kivonatából, magas minőségi bel téri festéshez. Magas minőségi követelményeknek megfelelő felületet ad. Hosszútávon rugalmas. Fa fém fedőlakkozásához; pl. ablak, ajtó bútor stb. Padlóhoz nem alkalmas. Más alapok, különösen a tölgy, gesztenye valamint különböző trópusi fák járulékos anyagaik miatt erősen lassítják a száradás folyamatát. Az ilyen alapokon előzetes próbafestést kell végezni.

Kötőanyag: polimerizált növényi olajok, zsírsavak és gyanták

Oldószer: víz

Pigmentek és töltőanyagok: ásványi pigmentek, titándioxid

Segédanyagok: növényi bázisú emulgálószer, ólom- és báriummentes szárítóadalék, metilcellulóz, stabilizátor

fehér Nr. 3201

Száraz, gyermekektől jól elzárt, hűvös, fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

0,375.l, 0,75 l., 2,5 l.

Nem veszélyes.

kb. 1,3 g/ml (színtől függően)

kb. 110 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Nincs mivel 200 °C felett van.

75-85 ml/m² rétegenként.

20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-6 h múlva porsz áraz, óvatosan csiszolható és újrafesthető kb. 24 óra múlva. A végső keménységét néhány hét múlva éri el

Ennek a terméknek a VOC tartalma <2 g/l. EU-határérték 130 g/l.

Fa, faanyagok, fém.

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. A fémfelületeket rozsdátlanítani kell.

Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C. Ecsettel vagy hengerrel, szórással csak próba után!

Feldolgozáskész; szükség esetén vízzel hígítható.

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** dörzsölje át. Várja meg, míg a felület megszárad. Gyantatáskákat szűrje ki vagy égesse ki. Optimális felület eléréséhez a fát **biopin Alapozóolajjal** kezelje először. Hagyja száradni. Kis lyukakat, repedéseket tömítse. Száradás után csiszolja. Fém felületek alapozása rozsdavédővel vagy **biopin Lenolajjal** történjen.

Két réteg **biopin Színes fedőlakkot** vékonyan és egyenletesen vigye fel. Köztes szárítás, finomcsiszolás.

A régi felületeket vizsgálja át és a rosszul tapadó helyeken, ill. a lepattogzott helyeken az alapig távolítsa el. Új réteg felvitele a fentiek szerint. A stabil rétegeket tisztogassa le, adott esetben gyengén csiszolja át. Az elhasználódás fokától függően 1-2 réteg **biopin Színes fedőlakkot** vigyen fel. Akrillakkok vagy ismeretlen felület esetében végezzen próbát.

Használat után azonnal meleg vízzel, szappannal. Tiszta vízzel öblítse ki. Hosszabb munkaszünet esetén a kenőszerszámot állítsa vízbe.


Optimális végeredmény eléréséhez egyszer a **biopin Alapozóolajjal** kezelje először. Hagyja száradni, lyukat tömítse, csiszolja, alapozófestékkel fessei. Fémrészeket rozsdátlanítsa és rozsdavédővel vagy **biopin Lenolajjal** kezelje először.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van. A felhasznált növényi olajok miatt.

A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladók, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye. A színezett felületek az első napokban még foghatnak.

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven tegye a megfelelő hulladéktárolóba.



www.biofestek.hu • www.biopin.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2011 június