

Általános termékleírás Termékleírás

A **biopin Kertifaolaj** egy magas minőségű, oldószermentes speciális olaj kültéri faépítmények számára, mint pl: kerítés, pergola, kerti fajtátékok, fateraszok. A magas minőségű növényi olajok impregnálják és frissen tartják az új fafelületeket, a régieket pedig megújítják. Az ásványi pigmentek gondoskodnak a felület szépségéről és megakadályozzák a korai szürkülést. Nem tartalmaz favédőszert.

Felhasználási terület

Kezeletlen, nagynyomáson impregnált és olajozott fák kültéri kezelésére. Nem alkalmas járulékos anyagban gazdag (pl.:tölgy) ill. trópusi fákra, valamint zártpórusú ill. nem nedvszívó fafelületekre. Kertibútorra **biopin Kertibútorolajat** ill. **biopin Teak-olajat** használjon. Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

Összetétel

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok

Oldószer: víz

Pigmentek: ásványi pigmentek

Segédanyagok: metilcellulóz, növényi bázisú emulgátor, ólom-és báriummentes száritóadalék

Szín

fenyő Nr. 4052, teak Nr.4057

Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

Kiszerelés

2,5 l.

Veszélyesség

Nincs veszélyességi jelölés.

Műszaki adatok

Specifikus súly

kb. 0,98 g/ml (színtől függően)

Viszkozitás

kb. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Gyulladáspon

nincs

Felhasználás

75 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porsz áraz, újrafesthető.

VOC besorolás

Az olajok és viaszok nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Fa (lásd felhasználási terület)

Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C. Vékonyan egyenletesen.

Hígítás

Feldolgozáskész; szükség esetén vízzel hígítsa.

Előkezelés

A régi lakk és festékrétegeket teljesen távolítsa el, az elszürkült fafelületeket az egészséges rétegig csiszolja vissza. A nagynyomáson impregnált fát 1-2 hónapig ki tegye ki a szabadba és az előforduló sókirkódást kefével távolítsa el.

Új réteg felvitele

A **biopin Kertifaolajjal** kezelt vagy olajozott fa felületekre 1 réteget, nagynyomáson impregnált vagy kezeletlen fa felületére 2 ill. 3 réteget vigyen fel.

Felújítás

A fafelületnek megfelelően kell végrehajtani az ápolást és a felújítást. 1-3 réteg **biopin Kertifaolajat** vigyen fel az elhasználódástól függően.

Szerszámtisztítás

Használat után melegvízzel és szappannal tisztítsa.

Biztonsági intézkedések

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

Általános információk

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van. A felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladás, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye. A színezett felületek az első napokban még foghatnak.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel szállíthatók. Az üres fémdobozt szelektíven tegye a megfelelő hulladéktárolóba.



www.biofestek.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próba-kezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 március

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32 • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38