

Általános termékleírás

Termékleírás

A **biopin Hajóolaj** egy hagyományos skandináv fafelületkezelési módszert követ, így különlegesen jól bírja a szélsőséges időjárási viszonyokat a speciális természetes olajok főzetének köszönhetően. Hosszantartón és különlegesen tengervízálló és rugalmas felületet képez. Jó beszívódási és tapadási képességgel rendelkezik és szakszerű felhasználás esetén hosszú éveken keresztül ellenálló marad a napfény UV sugárzásával szemben. Magasfényű.



Felhasználási terület

Hajótörzsek, kajút felépítmények, árbocok rétegeképző fafelületkezelésére. Fafedélzetek, hajólépcsők olajos impregnálására alkalmas. Hajók, vitorlások, csónakok, kenek fa felületeinek kezelésére. Amennyiben ezeken a felületeken filmképző felületet szeretnénk elérni a **biopin Hajóolakkot** használjon. Nedvszívó fafelületek alapozásához a **biopin Hajóolakkal** való lezárás előtt.

Összetétel

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták

Oldószer: izoalifát

Segédanyagok: ólommentes szárítóadalék színtelen

Szín

Tárolás

Eltarthatóság

Kiszerelés

Műszaki adatok

Specifikus súly

Viszkozitás

Gyulladáspon

Felhasználás

Száraz, gyermekektől jól elzárt, hűvös, fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

0,375 l., 0,75 l., 2,5 l.

kb. 0,86 g/ml

kb. 40 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

> 62 °C

70-100 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 4-6 h múlva porsz áraz, újrafesthető kb. 12-24 óra múlva. Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom növelik a száradási időt. Kezdetben óvatosan használja.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Felületi kívánalmak

Feldolgozás

Tömörfa, furnérozott felület.

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. Jól keverje fel. A **biopin Hajóolajat** mázó-lással, szórással vékonyan egyenletesen hordja fel. A felületkezelést nem szabad közvetlen napsugárzás alatt végezni.

Feldolgozásra kész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítsa.

A gyantában gazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** dörzsölje át.

A **biopin Hajóolajat** többször egyenletesen, vékonyan vigye fel amíg a fa átítatódik. A csak impregnálandó fafelületnél a felesleget 20 perc múlva száraz ecsettel dolgozza be, oszlassa el és hagyja megszáradni. Rosszul szívó fafelületeknél 5-10 % **biopin Hígítót** használjon.

Hígítás

Előkezelés

Alapkezelés

Befejező kezelés

Csak rétegeképző felületek esetében pl.: hajótest, árboc ; 2-3 réteg **biopin Hajóolajat** vigyen fel.

Ápolás és tisztítás

Felújítás

Szerszámtisztítás

Biztonsági figyelmeztetés

Általános figyelmeztetés

Ne használjon agresszív tisztítószeret.

A régi felületeket távolítsa el és egy új réteget vigyen fel.

Használat után **biopin Hígítóval** tisztítsa.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladás veszélye, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt tegye a megfelelő szelektív hulladéktárolóba.

orange6.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próba-kezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. 2010 október