

biopin – Keményolaj

Nr: 400065200200470

Általános termékleírás Termékleírás



Felhasználási terület

A **biopin Keményolaj** növényi olajokból és fenyőgyantából készült befejező kezelésre is alkalmas légzésaktív olaj, erősen igénybe vett padlók és más fa- és parafa felületek kezeléséhez. Könnyű kezelhetősége ellenére erős védelmet nyújt. A kemény olaj különösen a puhafákat és a parafát teszi ellenállóbbá a nyomással, kopással és ütésekkel szemben, mivel erősíti a fát, miközben rugalmas marad. Az aljzat színe enyhén mélyül, a fa erezete pedig kiemelkedik. A kikeményedett felület kopásálló, ellenáll a szennyeződésnek és a nedvességnek.

Összetétel

Alap és befejező kezelés kezeletlen vagy olajozott fadesszkapadlók, parketták és más erősen igénybevett beltéri fafelületekhez.

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták

Oldószer: izoalfát

Segédanyagok: ólom-és báriummentes szárítóadalék, bentonit, etanol, karnaubaviasz, víz szintelen

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

0,25 l., 0,75 l., 2,5 l., 10 l.

Szín

Tárolás

Eltarthatóság

Kiszerelés

Műszaki adatok

Specifikus súly

kb. 86 g/ml

Viszkozitás

kb. 40 mp (DIN 3 mm) 20 °C-on

Lobbanáspont

>62°C

Felhasználás

35-50 ml/m² rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívókéességének függvényében. A fa bútúje, a mázatlan kerámia, valamint a parafa különösen az első réteg felvitelénél nagyobb mennyiséget szív magába.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porszáraz, újrafesthető. Erősen átitatott alapok tovább megmunkálása 12 óra múlva. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom megnöveli a száradási időt. Kezdetben a felületet óvatosan terhelje és szőnyeget csak 14 nap múlva rakja fel.

VOC besorolás

Ez a termék <550 g/l. Az EU határérték 700 g/l..

DIN EN 71/3

Gyerektárgyakhoz alkalmazható a DIN EN 71/3 alapján.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Felületi kívánalmak

Kezeletlen vagy olajozott fapadlók, faanyagok vagy parafa.

Az alapnak száraznak, por, zsírmentes és nedvszívónak kell lennie.

Nyers alapokat gondosan átsziszolni. A járulékos anyagban gazdag fák esetében végezzen próbakezelést.

Felhasználás

Ecsettel, hengerrel, padlókefével, tárcsás polírozógéppel, moher hengerrel vékonyan felhordani. Vékonyan és egyenletesen vigye fel. Feldolgozási hőmérséklet legalább 12 °C. A még nem száraz felületre csak tiszta cipővel szabad belépni. Lehetőleg egyszer használatos nylon védőt vegyen fel a cipőre. Használat előtt jól keverje fel.

Hígítás

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítsa.

Előkezelés

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** dörzsölje át. Erősen nedvszívó felületek esetében, mint bükk, bútú egy-két rétegben **biopin Keményolajjal** alapozza.

Rétegfelépítés

A **biopin Keményolajat** „NAGYON FONTOS!!” VÉKONYAN, EGYENLETESEN hordja fel. Legfeljebb 15 perc elteltével dolgozza be egyenletesen az olajat a felületbe egy ronggyal, velúr hengerrrel vagy polírozókoronggal.

A felület nedvszívó képességétől és az eredménytől függően 2-3 réteg **biopin Keményolajat** vigyen fel. A rétegek között mindig hagyja megszáradni.

Tipp: Nagy felületnél (ajánlott: 10 m² felett) egytárcsás csiszolóval vagy polírozógéppel (korongcsiszolóval) az utolsó réteget még nedves állapotban bézs vagy fehér paddal dolgozza be a felületbe. Ebben az esetben magas minőségű és nagyon egyenletes felületet kap.

Olajozott felületek javítása

Sérült vagy kopott felületeket tisztítsa le, finoman csiszolja át, és úgy járjon el, mint a befejező kezelésnél.

Ápolás és tisztítás

A karcolások egy **biopin Keményolajjal** átitatott rongy segítségével átdolgozhatók.

A viaszolt felületeket ne tisztítsa agresszív tisztítószerrel. Elsősorban szárazon tisztítsa. Nedves tisztítás esetén használjon nedves rongyot és **Természetes Padló és parketta-tisztítót** a felmosó vízben. Erős kopás esetén **biopin Keményolajjal** kezelje újra.

Szerszámtisztítás

Használat után **biopin Hígítóval** tisztítsa.

Biztonsági figyelmeztetés

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

Általános figyelmeztetés

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladók, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel szállíthatók. Az üres fémdobozt szelektíven tegye a megfelelő hulladéktárolóba.

www.orange6.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2018 január
ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38