

# biopin – Méhviasz

Nr: 4000472006004700250

## Általános termékleírás

### Termékleírás

### Felhasználási terület

### Összetétel

### Szín

### Tárolás

### Eltarthatóság

### Kiszerelés

### Műszaki adatok

### Specifikus súly

### Viszkozitás

### Lobbanáspont

### Felhasználás

### Száradási idő

### VOC besorolás

### DIN EN 71/3

### Feldolgozási útmutató

### Alkalmas alapfelületek

### Felületi kívánalmak

### Felhasználás

### Felhasználási útmutató

### Előkezelés

### Bőrápolás

### Ápolás

### Szerszámtisztítás

### Általános tudnivalók

### Biztonsági figyelmeztetés

### Általános figyelmeztetés

### Hulladékkezelés

A biopin Méhviasz beltéri felületek viaszolásához, kezeléséhez alkalmas. A méhviasszal kezelt anyagok sima, selymes fényű felületet kapnak. Ezek a felületek páraáteresztők (lélegzők), antisztatikusak és víztaszítók.

Bútorápolóként, valamint olajjal, viasszal vagy lazúrral már kezelt kemény- és puhafa felületek utókezelésére és javítására alkalmas beltéri használatra. Kiváló fajtékok kezelésére és cipőápolásra is.

Méhviasz, karnaubaviasz, izoalifát.

Segédanyagok: olom-és báriummentes szárítóadalék, bentonit, etanol, karnaubaviasz, víz szintelen

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

0,25 l., 5 l.

kb. 84 g/ml

Kenőcsállagú

>62°C

Normál nedvszívó képességű felületeken kb. 20–40 ml/m<sup>2</sup>

20 °C hőmérsékleten és közepes páratartalom mellett kb. 20 perc után megszárad annyira, hogy polírozható legyen. A végső keménységét néhány óra elteltével éri el.

A viaszok nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

Gyerektárgyakhoz alkalmazható a DIN EN 71/3 alapján.

Kezeletlen, olajjal kezelt vagy korábban viaszolt fafelületekhez, továbbá mázatlan terrakotta- és agyaglapokhoz (járófelületre nem alkalmas).

A felület legyen száraz, por- és zsírmentes.

Puha ronggyal vagy kefével vigye fel, majd polírozza meg.

A mélyedésekben felgyülemelő anyag tejszerű, opálos megjelenést okozhat. Festék- vagy lakkeltávolított bútorok kezelésekor be kell tartani a festékeltávolító szerek gyártóinak előírásait. A lúgos módon lemaratott felületeket (pl. hamuzsírrel vagy marónátronnal kezeltet) feltétlenül alaposan le kell mosni, majd például ecetes vízzel semlegesíteni kell.

A gyantában gazdag és trópusi fafajokat **biopin Hígítójával** át kell törölni. Erősen nedvszívó vagy nagy igénybevételnek kitett fafelületek első kezelésekor előkezelésként egy-szeri rétegben **biopin Alapozóolajat** vagy hígított **biopin Lenolajkencét** kell alkalmazni.

Cipők és egyéb sima bőrök rendszeres ápolásához a méhviaszt vékony rétegben vigye fel, majd rövid idő elteltével polírozza meg. A méhviasz a bőr színét átmenetileg mélyítheti (sötétítheti), ez a hatás azonban a száradás során megszűnik.

Tisztítás enyhe szappanos tisztítószerrel. Erősebb kopás esetén a felületeket alaposan meg kell tisztítani, majd méhviaszt kell felvinni rá. Ezt nem szükséges a teljes felületen elvégezni, elegendő a kopottabb részek kezelése is. Az ezt követő polírozás révén a felületek fényessége egyenletessé válik."

Használat után **biopin Hígítóval** tisztítsa.

A természetes festékek a felhasznált növényi olajok miatt jellegzetes szaggal rendelkeznek. A feldolgozás során gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Festék- vagy oldószermaradványokat tilos a szennyvízbe vagy a talajba juttatni, illetve oda hagyni odakerülni a feldolgozás során! A termék teljesen beszáradt maradványai a háztartási vagy vegyes hulladék közé helyezhetők. Az üres csomagolóanyagokat (üveg) a helyi szelektív gyűjtőedényekbe, illetve üveghulladék-gyűjtőbe kell elhelyezni. Az egyéb csomagolóanyagokat a szelektív csomagolási hulladékgyűjtő rendszerben (pl. a német „Zöld Pont” rendszer – sárga zsákok/sárga kukák) kell leadni.



[www.orange6.hu](http://www.orange6.hu) • [naturinfo@orange6.hu](mailto:naturinfo@orange6.hu)

**Utasítások:** A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2015 január  
ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38